

 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	HOJA DE SEGURIDAD	NIVEL:	FECHA DE EMISIÓN:
		H	11 Marzo del 2024

1.1 NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR	TRUPER, S.A DE C.V.		
1.2 DIRECCIÓN	PARQUE INDUSTRIAL No. 1 JILOTEPEC EDO DE MEXICO		
1.3 TELÉFONO DE EMERGENCIA	(761) 78 29 100		
1.4 NOMBRE QUÍMICO Y SINÓNIMO	Pinturas en Aerosol.		
1.5 NOMBRE COMERCIAL Y SINÓNIMO	Pinturas en aerosol, colores sólidos, 300 ml		
1.6 FAMILIA QUÍMICA	NA		
1.7 FÓRMULA	N/A		
CÓDIGO (S):	27170, 27183, 27172, 27171, 27175 27176, 27178, 27162, 27181, 27173 27184, 27179.	ITEM (S):	PA-NB-P, PA-NS-P, PA-NM-P, PA-BB-P, PA-BM-P PA-TR-P, PA-AH-P, PA-AU-P, PA-NA-P, PA-RO-P PA-VH-P, PA-TA-P.



2.- Identificación de peligros

Clasificación SGA: Aerosol (Clase 1) Lesiones oculares graves/irritación ocular (Clase 2) Toxicidad específica en determinados órganos. toxicidad - Exposición única (Clase 3, efecto anestésico).

Descripción de riesgos del SGA:

H222 aerosoles altamente inflamables;

H229 recipiente a presión: puede reventar al calentarse;

H319 provoca irritación ocular grave;

H372 La exposición prolongada o repetida puede causar daños en los órganos.

Palabra de advertencia de la etiqueta SGA: peligro

Jeroglífico de la etiqueta SGA:



Peligro de ignición y explosión: Inflamable, su vapor y el aire pueden mezclarse para formar una mezcla explosiva, en caso de alto calor en fuego abierto, riesgo de combustión y explosión.

Peligro para la salud:

Vía intrusiva :Inhalación, absorción transdérmica.

Contacto con los ojos: la irritación de los ojos puede causar conjuntivitis y queratitis, formación de vacuolas en el epitelio corneal.

Contacto con la piel: susceptible de provocar reacciones alérgicas cutáneas o sequedad de la piel.

Inhalación: irritación de las vías respiratorias, la inhalación de alta concentración de este producto aparecerá lágrimas, dolor de garganta, tos y opresión en el pecho. Dificultad para respirar, la sangre y los síntomas del sistema nervioso en los casos graves.

Peligros para el medio ambiente: La sustancia es nociva para el medio ambiente, por lo que debe prestarse especial atención a la contaminación de las masas de agua.

3.-Características físico-químicas

	Sterling ()	Mixture (\)	
27170 PA-NB-P			
Nombre del Ingrediente	CAS No.		% en peso
Resina	/		10-15%
Éster butílico	123-86-4		10-30%
Acetato de etilo	141-78-6		10-40%
2-Butoxietanol	111-76-2		2-8%
Pigmento (negro)	1333-86-4		1.0-1.5%
Eter dimetílico	115-10-6		20-50%
27183 PA-NS-P			
Nombre del Ingrediente	CAS No.		% en peso
Resina	/		10-15%
Éster butílico	123-86-4		10-30%
Acetato de etilo	141-78-6		10-40%
2-Butoxietanol	111-76-2		2-8%
Pigmento (negro)	1333-86-4		1.0-1.5%
Dióxido de silicio	7631-86-9		0.55-0.85%
Eter dimetílico	115-10-6		20-50%
27172 PA-NM-P			
Nombre del Ingrediente	CAS No.		% en peso
Resina	/		10-15%
Éster butílico	123-86-4		10-30%
Acetato de etilo	141-78-6		10-40%
2-Butoxietanol	111-76-2		2-8%
Pigmento (negro)	1333-86-4		1.0-1.5%
Dióxido de silicio	7631-86-9		0.55-0.85%
Eter dimetílico	115-10-6		20-50%

 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD		HOJA DE SEGURIDAD		NIVEL:	FECHA DE EMISIÓN:																														
				H	11 Marzo del 2024																														
1.1 NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR	TRUPER, S.A DE C.V.																																		
1.2 DIRECCIÓN	PARQUE INDUSTRIAL No. 1 JILOTEPEC EDO DE MEXICO																																		
1.3 TELÉFONO DE EMERGENCIA	(761) 78 29 100																																		
1.4 NOMBRE QUÍMICO Y SINÓNIMO	Pinturas en Aerosol.																																		
1.5 NOMBRE COMERCIAL Y SINÓNIMO	Pinturas en aerosol, colores sólidos, 300 ml																																		
1.6 FAMILIA QUÍMICA	NA																																		
1.7 FÓRMULA	N/A																																		
CÓDIGO (S):	27170, 27183, 27172, 27171, 27175 27176, 27178, 27162, 27181, 27173 27184, 27179.	ITEM (S):	PA-NB-P, PA-NS-P, PA-NM-P, PA-BB-P, PA-BM-P PA-TR-P, PA-AH-P, PA-AU-P, PA-NA-P, PA-RO-P PA-VH-P, PA-TA-P.		IMAGEN DEL PRODUCTO 																														
27171 PA-BB-P																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre del Ingrediente</th> <th>CAS No.</th> <th>% en peso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Resina</td> <td>/</td> <td>10-15%</td> </tr> <tr> <td>Éster butílico</td> <td>123-86-4</td> <td>10-30%</td> </tr> <tr> <td>Acetato de etilo</td> <td>141-78-6</td> <td>10-40%</td> </tr> <tr> <td>2-Butoxietanol</td> <td>111-76-2</td> <td>2-8%</td> </tr> <tr> <td>Pigmento (blanco)</td> <td>13463-67-7</td> <td>4,5-5,0%</td> </tr> <tr> <td>Éter dimetílico</td> <td>115-10-6</td> <td>20-50%</td> </tr> </tbody> </table>					Nombre del Ingrediente	CAS No.	% en peso	Resina	/	10-15%	Éster butílico	123-86-4	10-30%	Acetato de etilo	141-78-6	10-40%	2-Butoxietanol	111-76-2	2-8%	Pigmento (blanco)	13463-67-7	4,5-5,0%	Éter dimetílico	115-10-6	20-50%										
Nombre del Ingrediente	CAS No.	% en peso																																	
Resina	/	10-15%																																	
Éster butílico	123-86-4	10-30%																																	
Acetato de etilo	141-78-6	10-40%																																	
2-Butoxietanol	111-76-2	2-8%																																	
Pigmento (blanco)	13463-67-7	4,5-5,0%																																	
Éter dimetílico	115-10-6	20-50%																																	
27175 PA-BM-P																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre del Ingrediente</th> <th>CAS No.</th> <th>% en peso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Resina</td> <td>/</td> <td>10-15%</td> </tr> <tr> <td>Éster butílico</td> <td>123-86-4</td> <td>10-30%</td> </tr> <tr> <td>Acetato de etilo</td> <td>141-78-6</td> <td>10-40%</td> </tr> <tr> <td>2-Butoxietanol</td> <td>111-76-2</td> <td>2-8%</td> </tr> <tr> <td>Pigmento (blanco)</td> <td>13463-67-7</td> <td>4,5-5,0%</td> </tr> <tr> <td>Dióxido de silicio</td> <td>7631-86-9</td> <td>0,01-1,0%</td> </tr> <tr> <td>Éter dimetílico</td> <td>115-10-6</td> <td>20-50%</td> </tr> </tbody> </table>						Nombre del Ingrediente	CAS No.	% en peso	Resina	/	10-15%	Éster butílico	123-86-4	10-30%	Acetato de etilo	141-78-6	10-40%	2-Butoxietanol	111-76-2	2-8%	Pigmento (blanco)	13463-67-7	4,5-5,0%	Dióxido de silicio	7631-86-9	0,01-1,0%	Éter dimetílico	115-10-6	20-50%						
Nombre del Ingrediente	CAS No.	% en peso																																	
Resina	/	10-15%																																	
Éster butílico	123-86-4	10-30%																																	
Acetato de etilo	141-78-6	10-40%																																	
2-Butoxietanol	111-76-2	2-8%																																	
Pigmento (blanco)	13463-67-7	4,5-5,0%																																	
Dióxido de silicio	7631-86-9	0,01-1,0%																																	
Éter dimetílico	115-10-6	20-50%																																	
27176 PA-TR-P																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre del Ingrediente</th> <th>CAS No.</th> <th>% en peso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Resina</td> <td>/</td> <td>10-15%</td> </tr> <tr> <td>Éster butílico</td> <td>123-86-4</td> <td>10-30%</td> </tr> <tr> <td>Acetato de etilo</td> <td>141-78-6</td> <td>10-40%</td> </tr> <tr> <td>2-Butoxietanol</td> <td>111-76-2</td> <td>2-8%</td> </tr> <tr> <td>Éter dimetílico</td> <td>115-10-6</td> <td>20-50%</td> </tr> </tbody> </table>						Nombre del Ingrediente	CAS No.	% en peso	Resina	/	10-15%	Éster butílico	123-86-4	10-30%	Acetato de etilo	141-78-6	10-40%	2-Butoxietanol	111-76-2	2-8%	Éter dimetílico	115-10-6	20-50%												
Nombre del Ingrediente	CAS No.	% en peso																																	
Resina	/	10-15%																																	
Éster butílico	123-86-4	10-30%																																	
Acetato de etilo	141-78-6	10-40%																																	
2-Butoxietanol	111-76-2	2-8%																																	
Éter dimetílico	115-10-6	20-50%																																	
27178 PA-AH-P																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre del Ingrediente</th> <th>CAS No.</th> <th>% en peso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Resina</td> <td>/</td> <td>10-15%</td> </tr> <tr> <td>Éster butílico</td> <td>123-86-4</td> <td>10-30%</td> </tr> <tr> <td>Acetato de etilo</td> <td>141-78-6</td> <td>10-40%</td> </tr> <tr> <td>2-Butoxietanol</td> <td>111-76-2</td> <td>2-8%</td> </tr> <tr> <td>Pigmento (blanco)</td> <td>13463-67-7</td> <td>1-10%</td> </tr> <tr> <td>Pigmento (azul)</td> <td>147-14-8</td> <td>0,1-3%</td> </tr> <tr> <td>Pigmento (verde)</td> <td>1328-53-6</td> <td>0,1-3%</td> </tr> <tr> <td>Pigmento (púrpura)</td> <td>6358-30-1</td> <td>0-3%</td> </tr> <tr> <td>Éter dimetílico</td> <td>115-10-6</td> <td>20-50%</td> </tr> </tbody> </table>						Nombre del Ingrediente	CAS No.	% en peso	Resina	/	10-15%	Éster butílico	123-86-4	10-30%	Acetato de etilo	141-78-6	10-40%	2-Butoxietanol	111-76-2	2-8%	Pigmento (blanco)	13463-67-7	1-10%	Pigmento (azul)	147-14-8	0,1-3%	Pigmento (verde)	1328-53-6	0,1-3%	Pigmento (púrpura)	6358-30-1	0-3%	Éter dimetílico	115-10-6	20-50%
Nombre del Ingrediente	CAS No.	% en peso																																	
Resina	/	10-15%																																	
Éster butílico	123-86-4	10-30%																																	
Acetato de etilo	141-78-6	10-40%																																	
2-Butoxietanol	111-76-2	2-8%																																	
Pigmento (blanco)	13463-67-7	1-10%																																	
Pigmento (azul)	147-14-8	0,1-3%																																	
Pigmento (verde)	1328-53-6	0,1-3%																																	
Pigmento (púrpura)	6358-30-1	0-3%																																	
Éter dimetílico	115-10-6	20-50%																																	
27182 PA-AU-P																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre del Ingrediente</th> <th>CAS No.</th> <th>% en peso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Resina</td> <td>/</td> <td>10-15%</td> </tr> <tr> <td>Éster butílico</td> <td>123-86-4</td> <td>10-30%</td> </tr> <tr> <td>Acetato de etilo</td> <td>141-78-6</td> <td>10-40%</td> </tr> <tr> <td>2-Butoxietanol</td> <td>111-76-2</td> <td>2-8%</td> </tr> <tr> <td>Pigmento (blanco)</td> <td>13463-67-7</td> <td>1-10%</td> </tr> <tr> <td>Pigmento (azul)</td> <td>147-14-8</td> <td>0,1-5%</td> </tr> <tr> <td>Pigmento (verde)</td> <td>1328-53-6</td> <td>0,1-3%</td> </tr> <tr> <td>Pigmento (negro)</td> <td>1333-86-4</td> <td>0-3%</td> </tr> <tr> <td>Éter dimetílico</td> <td>115-10-6</td> <td>20-50%</td> </tr> </tbody> </table>						Nombre del Ingrediente	CAS No.	% en peso	Resina	/	10-15%	Éster butílico	123-86-4	10-30%	Acetato de etilo	141-78-6	10-40%	2-Butoxietanol	111-76-2	2-8%	Pigmento (blanco)	13463-67-7	1-10%	Pigmento (azul)	147-14-8	0,1-5%	Pigmento (verde)	1328-53-6	0,1-3%	Pigmento (negro)	1333-86-4	0-3%	Éter dimetílico	115-10-6	20-50%
Nombre del Ingrediente	CAS No.	% en peso																																	
Resina	/	10-15%																																	
Éster butílico	123-86-4	10-30%																																	
Acetato de etilo	141-78-6	10-40%																																	
2-Butoxietanol	111-76-2	2-8%																																	
Pigmento (blanco)	13463-67-7	1-10%																																	
Pigmento (azul)	147-14-8	0,1-5%																																	
Pigmento (verde)	1328-53-6	0,1-3%																																	
Pigmento (negro)	1333-86-4	0-3%																																	
Éter dimetílico	115-10-6	20-50%																																	
27181 PA-NA-P																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre del Ingrediente</th> <th>CAS No.</th> <th>% en peso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Resina</td> <td>/</td> <td>10-15%</td> </tr> <tr> <td>Éster butílico</td> <td>123-86-4</td> <td>10-30%</td> </tr> <tr> <td>Acetato de etilo</td> <td>141-78-6</td> <td>10-40%</td> </tr> <tr> <td>2-Butoxietanol</td> <td>111-76-2</td> <td>2-8%</td> </tr> <tr> <td>Pigmento (rojo)</td> <td>6410-26-0</td> <td>0,1-10%</td> </tr> <tr> <td>Pigmento (naranja)</td> <td>15793-73-4</td> <td>0,1-10%</td> </tr> <tr> <td>Éter dimetílico</td> <td>115-10-6</td> <td>20-50%</td> </tr> </tbody> </table>						Nombre del Ingrediente	CAS No.	% en peso	Resina	/	10-15%	Éster butílico	123-86-4	10-30%	Acetato de etilo	141-78-6	10-40%	2-Butoxietanol	111-76-2	2-8%	Pigmento (rojo)	6410-26-0	0,1-10%	Pigmento (naranja)	15793-73-4	0,1-10%	Éter dimetílico	115-10-6	20-50%						
Nombre del Ingrediente	CAS No.	% en peso																																	
Resina	/	10-15%																																	
Éster butílico	123-86-4	10-30%																																	
Acetato de etilo	141-78-6	10-40%																																	
2-Butoxietanol	111-76-2	2-8%																																	
Pigmento (rojo)	6410-26-0	0,1-10%																																	
Pigmento (naranja)	15793-73-4	0,1-10%																																	
Éter dimetílico	115-10-6	20-50%																																	

 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD		HOJA DE SEGURIDAD		NIVEL: H	FECHA DE EMISIÓN: 11 Marzo del 2024																																	
1.1 NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR TRUPER, S.A DE C.V.		1.2 DIRECCIÓN PARQUE INDUSTRIAL No. 1 JILOTEPEC EDO DE MEXICO		IMAGEN DEL PRODUCTO 																																		
1.3 TELÉFONO DE EMERGENCIA (761) 78 29 100																																						
1.4 NOMBRE QUÍMICO Y SINÓNIMO Pinturas en Aerosol.																																						
1.5 NOMBRE COMERCIAL Y SINÓNIMO Pinturas en aerosol, colores sólidos, 300 ml																																						
1.6 FAMILIA QUÍMICA NA																																						
1.7 FÓRMULA N/A																																						
CÓDIGO (S): 27170, 27183, 27172, 27171, 27175 27176, 27178, 27162, 27181, 27173 27184, 27179.		ITEM (S):	PA-NB-P, PA-NS-P, PA-NM-P, PA-BB-P, PA-BM-P PA-TR-P, PA-AH-P, PA-AU-P, PA-NA-P, PA-RO-P PA-VH-P, PA-TA-P.																																			
27173 PA-RO-P																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Nombre del Ingrediente</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">CAS No.</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">% en peso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left; padding: 5px;">Resina</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">/</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">10-15%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 5px;">Éster butílico</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">123-86-4</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">10-30%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 5px;">Acetato de etilo</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">141-78-6</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">10-40%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 5px;">2-Butoxietanol</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">111-76-2</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">2-8%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 5px;">Pigmento (rojo)</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">6410-26-0</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">3-10%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 5px;">Pigmento (púrpura)</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">6535-47-3</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">0.1-10%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 5px;">Eter dimetílico</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">115-10-6</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">20-50%</td> </tr> </tbody> </table>						Nombre del Ingrediente	CAS No.	% en peso	Resina	/	10-15%	Éster butílico	123-86-4	10-30%	Acetato de etilo	141-78-6	10-40%	2-Butoxietanol	111-76-2	2-8%	Pigmento (rojo)	6410-26-0	3-10%	Pigmento (púrpura)	6535-47-3	0.1-10%	Eter dimetílico	115-10-6	20-50%									
Nombre del Ingrediente	CAS No.	% en peso																																				
Resina	/	10-15%																																				
Éster butílico	123-86-4	10-30%																																				
Acetato de etilo	141-78-6	10-40%																																				
2-Butoxietanol	111-76-2	2-8%																																				
Pigmento (rojo)	6410-26-0	3-10%																																				
Pigmento (púrpura)	6535-47-3	0.1-10%																																				
Eter dimetílico	115-10-6	20-50%																																				
27184 PA-VH-P																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Nombre del Ingrediente</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">CAS No.</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">% en peso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left; padding: 5px;">Resina</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">/</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">10-15%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 5px;">Éster butílico</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">123-86-4</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">10-30%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 5px;">Acetato de etilo</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">141-78-6</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">10-40%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 5px;">2-Butoxietanol</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">111-76-2</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">2-8%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 5px;">Pigmento (blanco)</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">13463-67-7</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">1-10%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 5px;">Pigmento (negro)</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">1333-86-4</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">0.1-2%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 5px;">Pigmento (azul)</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">147-14-8</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">0.1-3%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 5px;">Pigmento (amarillo)</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">6358-37-8</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">0.1-3%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 5px;">Pigmento (amarillo)</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">22094-93-5</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">0.1-3%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 5px;">Eter dimetílico</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">115-10-6</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">20-50%</td> </tr> </tbody> </table>						Nombre del Ingrediente	CAS No.	% en peso	Resina	/	10-15%	Éster butílico	123-86-4	10-30%	Acetato de etilo	141-78-6	10-40%	2-Butoxietanol	111-76-2	2-8%	Pigmento (blanco)	13463-67-7	1-10%	Pigmento (negro)	1333-86-4	0.1-2%	Pigmento (azul)	147-14-8	0.1-3%	Pigmento (amarillo)	6358-37-8	0.1-3%	Pigmento (amarillo)	22094-93-5	0.1-3%	Eter dimetílico	115-10-6	20-50%
Nombre del Ingrediente	CAS No.	% en peso																																				
Resina	/	10-15%																																				
Éster butílico	123-86-4	10-30%																																				
Acetato de etilo	141-78-6	10-40%																																				
2-Butoxietanol	111-76-2	2-8%																																				
Pigmento (blanco)	13463-67-7	1-10%																																				
Pigmento (negro)	1333-86-4	0.1-2%																																				
Pigmento (azul)	147-14-8	0.1-3%																																				
Pigmento (amarillo)	6358-37-8	0.1-3%																																				
Pigmento (amarillo)	22094-93-5	0.1-3%																																				
Eter dimetílico	115-10-6	20-50%																																				
27179 PA-TA-P																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Nombre del Ingrediente</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">CAS No.</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">% en peso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left; padding: 5px;">Resina</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">/</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">10-15%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 5px;">Éster butílico</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">123-86-4</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">10-30%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 5px;">Acetato de etilo</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">141-78-6</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">10-40%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 5px;">2-Butoxietanol</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">111-76-2</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">2-8%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 5px;">Pigmento (amarillo)</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">6410-26-0</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">1-4.5%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 5px;">Pigmento (negro)</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">1333-86-4</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">1-4.5%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 5px;">Óxido de hierro</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">1309-37-1</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">1-4.5%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 5px;">Eter dimetílico</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">115-10-6</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">20-50%</td> </tr> </tbody> </table>						Nombre del Ingrediente	CAS No.	% en peso	Resina	/	10-15%	Éster butílico	123-86-4	10-30%	Acetato de etilo	141-78-6	10-40%	2-Butoxietanol	111-76-2	2-8%	Pigmento (amarillo)	6410-26-0	1-4.5%	Pigmento (negro)	1333-86-4	1-4.5%	Óxido de hierro	1309-37-1	1-4.5%	Eter dimetílico	115-10-6	20-50%						
Nombre del Ingrediente	CAS No.	% en peso																																				
Resina	/	10-15%																																				
Éster butílico	123-86-4	10-30%																																				
Acetato de etilo	141-78-6	10-40%																																				
2-Butoxietanol	111-76-2	2-8%																																				
Pigmento (amarillo)	6410-26-0	1-4.5%																																				
Pigmento (negro)	1333-86-4	1-4.5%																																				
Óxido de hierro	1309-37-1	1-4.5%																																				
Eter dimetílico	115-10-6	20-50%																																				
4. - Datos sobre riesgos de incendio y explosión																																						
Características peligrosas: Inflamable, su vapor puede formar una mezcla explosiva con el aire. En caso de fuego abierto, su elevada energía térmica provoca combustión y explosión. Reacciona violentamente con agentes oxidantes. En caso de incendio, los recipientes calentados suponen un riesgo de explosión. Su vapor es más pesado que el aire, puede difundirse en un lugar más bajo a un lugar más lejano, en caso de incendio abierto provocará retrocombustión.																																						
Métodos de extinción: método de asfixia, método de enfriamiento.																																						
Agente extintor: extintor de incendios, espuma soluble, polvo seco, dióxido de carbono, arena. El agua no es eficaz para extinguir un incendio, pero puede utilizarse para mantener fríos los recipientes en la zona del incendio.																																						
Precauciones y medidas de extinción de incendios: el personal de extinción de incendios debe llevar aparatos de respiración de aire, llevar protección contra incendios en todo el cuerpo y ropa antivirus, la persona de pie contra el viento para apagar el fuego.																																						
5. - Medidas en caso de vertido accidental																																						
Medidas de protección de los trabajadores, equipos de protección y procedimientos de emergencia: Aislar las zonas contaminadas con fugas y restringir el acceso. Eliminar todas las fuentes de ignición. Se recomienda al personal de emergencia que lleve máscaras antigás y ropa protectora. No tocar ni atravesar el vertido. Trabajar con una herramienta ignífuga.																																						
Medidas de protección del medio ambiente: Evitar que las aguas residuales procedentes de fugas o de la extinción de incendios lleguen al medio acuático.																																						
Recepción, método de eliminación y materiales de tratamiento utilizados para las fugas de productos químicos: Limpiar o palear el material fugado en un recipiente con tapa.																																						
Medidas preventivas para evitar peligros secundarios: Evitar la generación de sustancias nocivas.																																						

 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD		HOJA DE SEGURIDAD		NIVEL: H	FECHA DE EMISIÓN: 11 Marzo del 2024	
1.1 NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR	TRUPER, S.A DE C.V.					
1.2 DIRECCIÓN	PARQUE INDUSTRIAL No. 1 JILOTEPEC EDO DE MEXICO					
1.3 TELÉFONO DE EMERGENCIA	(761) 78 29 100					
1.4 NOMBRE QUÍMICO Y SINÓNIMO	Pinturas en Aerosol.					
1.5 NOMBRE COMERCIAL Y SINÓNIMO	Pinturas en aerosol, colores sólidos, 300 ml					
1.6 FAMILIA QUÍMICA	NA					
1.7 FÓRMULA	N/A					
CÓDIGO (S):	27170, 27183, 27172, 27171, 27175 27176, 27178, 27162, 27181, 27173 27184, 27179.	ITEM (S):		PA-NB-P, PA-NS-P, PA-NM-P, PA-BB-P, PA-BM-P PA-TR-P, PA-AH-P, PA-AU-P, PA-NA-P, PA-RO-P PA-VH-P, PA-TA-P.		
6.- Medidas a tomar en caso de derrame accidental o fuga accidental						
Primeros auxilios: Contacto con la piel: Lavar la piel con agua jabonosa o abundante. Acudir inmediatamente al médico en caso de malestar. Contacto con los ojos: Levantar el párpado y aclarar inmediatamente con abundante agua o suero fisiológico. Acudir inmediatamente al médico si el malestar persiste. Inhalación: Salga rápidamente del lugar de los hechos al aire libre. Si le resulta difícil respirar, administre oxígeno. En caso de malestar, acúdase inmediatamente al médico. Ingesta: Si el paciente está despierto, beba una cantidad moderada de agua caliente, emético. Acudir al médico. Efectos agudos y retardados y principales síntomas: Ojos rojos, hinchados, dolorosos y llorosos; Piel roja y con picor; La inhalación puede causar tos, opresión en el pecho, etc.						
7.- Manipulación y almacenamiento						
Funcionamiento y eliminación: No coloque equipos mecánicos y herramientas propensos a chispas, y manténgalos alejados del fuego, fuentes de calor y lugares de trabajo. Está prohibido fumar. El personal de construcción debe llevar máscaras antiguas de tipo filtro autocebante y guantes de aceite resistentes al benceno. Debe prestarse atención a evitar la acumulación electrostática. Debe cargarse y descargarse ligeramente para evitar daños en el embalaje y los contenedores. Almacenamiento: Almacenar en un almacén fresco y ventilado. La temperatura no debe superar los 45 grados. Mantener alejado del fuego y de fuentes de calor. Evitar la luz solar directa. Mantener el envase cerrado herméticamente. Debe almacenarse separado de los oxidantes. La iluminación, ventilación y otras instalaciones del almacén deberán ser a prueba de explosiones y el interruptor deberá estar situado fuera del almacén. Equipado con la variedad y cantidad adecuadas de equipos contra incendios. El apilamiento de barriles no debe ser demasiado grande. Deben reservarse los pasillos de inspección a prueba de incendios necesarios para la separación entre paredes, entre techos y entre columnas. Cuando se almacenen tanques, debe haber medidas de protección contra incendios y explosiones. Los tanques de almacenamiento abiertos deben contar con medidas de refrigeración en verano.						
8. Controles de exposición/protección personal						
China MAC (mg/m3) : 300 Método de detección: Cromatografía de gases. Control técnico: Se cierra el proceso de producción y se mejora la ventilación. Dispone de duchas de seguridad y equipo lavaojos. Protección respiratoria: Utiliza máscara de gas con filtro autocebante (media máscara) cuando puedas estar expuesto al vapor. Es aconsejable llevar un respirador de aire durante un rescate o evacuación de emergencia. Protección de los ojos: Llevar gafas de protección química. Protección física: Llevar mono antiestático. Lavar la ropa contaminada antes de volver a utilizarla. Protección de las manos: Usar guantes de protección. Otros: No está permitido fumar en el lugar de trabajo. Una vez finalizado el trabajo, se cambian las duchas y se mantienen los hábitos de higiene.						
9. Propiedades físicas y químicas						
Aspecto y carácter: Líquido fluido, olor detectable a disolvente. Punto de fusión (°C): -45 Punto de ebullición (°C): >50 Densidad relativa (agua = 1) 0.968 Densidad relativa de vapor (aire = 1) 4.2 Presión de vapor saturado (kpa) : No hay datos disponibles Valor logarítmico del coeficiente de partición octanol/agua: Sin datos disponibles Calor de combustión (kJ/mol): Sin datos disponibles Temperatura crítica (°C): 30.5 Punto de inflamación (°C) 3.6 Temperatura de ignición(°C): 9 Límite inferior de explosión (%): 1.2 Límite de explosión (%) 7.5 Energía mínima de ignición (ml): sin datos Presión máxima de explosión (Mpa): Sin datos Solubilidad: Ligeramente soluble en agua, alcohol, miscible en la mayoría de disolventes orgánicos como lípidos y bencenos.						
10. Estabilidad y reactividad						
Estabilidad: Estable Peligro de polimerización: No polimeriza Materiales incompatibles: Oxidantes fuertes, ácidos fuertes y álcalis. Condiciones a evitar: Llamas abiertas, calor elevado, impacto. Productos de combustión (descomposición): Dióxido de carbono, agua.						
11. Información toxicológica						
Toxicidad aguda: DL50 13100mg/kg (rata percutánea) DL50 940mg/kg (oral rata) Intoxicación aguda: dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos y otras molestias. Irritación o corrosión cutánea: ligera irritación de la piel. Irritación o corrosión ocular: Irritación leve de los ojos. Sensibilización respiratoria o cutánea: Puede provocar irritación cutánea en personas sensibles. Irritación: Ensayo de irritación cutánea transcutánea en conejos: 500 mg/24 h, irritación leve. Toxicidad subaguda y crónica: Conejo inhalado 4200ppm, 6 horas/día, 6 días, débil, pérdida de peso, cambios sanguíneos leves.						

 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD		HOJA DE SEGURIDAD		NIVEL: H	FECHA DE EMISIÓN: 11 Marzo del 2024
1.1 NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR	TRUPER, S.A DE C.V.			IMAGEN DEL PRODUCTO 	
1.2 DIRECCIÓN	PARQUE INDUSTRIAL No. 1 JILOTEPEC EDO DE MEXICO				
1.3 TELÉFONO DE EMERGENCIA	(761) 78 29 100				
1.4 NOMBRE QUÍMICO Y SINÓNIMO	Pinturas en Aerosol.				
1.5 NOMBRE COMERCIAL Y SINÓNIMO	Pinturas en aerosol, colores sólidos, 300 ml				
1.6 FAMILIA QUÍMICA	NA				
1.7 FÓRMULA	N/A				
CÓDIGO (S):	27170, 27183, 27172, 27171, 27175 27176, 27178, 27162, 27181, 27173 27184, 27179.	ITEM (S):	PA-NB-P, PA-NS-P, PA-NM-P, PA-BB-P, PA-BM-P PA-TR-P, PA-AH-P, PA-AU-P, PA-NA-P, PA-RO-P PA-VH-P, PA-TA-P.		
12. Información ecológica					
<p>La sustancia es nociva para el medio ambiente y debe prestarse atención al agua. Persistencia y degradabilidad: No hay datos disponibles. Bioacumulación potencial: No hay datos disponibles. Movilidad en el suelo: No hay datos disponibles.</p>					
13.-Información sobre la eliminación del producto					
<p>Propiedades de los residuos: residuos peligrosos. Residuos: Eliminar en una empresa cualificada de eliminación de residuos peligrosos. Envases sucios: Devolver el envase vacío al fabricante o eliminarlo de acuerdo con la normativa local. Consideraciones relativas a la eliminación: Siga las advertencias de la etiqueta al manipular los envases vacíos durante la recogida, el transporte y la manipulación. Durante el proceso de incineración, preste atención para evitar la contaminación secundaria, y el gas residual debe ser tratado antes de su vertido.</p>					
14.- Información sobre el transporte					
<p>El riesgo principal: Punto 2.1 Sustancia peligrosa --- gas inflamable Número ONU(UN No) : UN1950 Nombre oficial de envío: agente de humo Categoría de embalaje : II Marca de embalaje : 2 Contaminantes marinos: Sí Método de envasado: lata metálica a presión. Precauciones de transporte: Evitar la exposición a la luz solar, transportar según la ruta prescrita. Los vehículos de transporte deben estar equipados con los tipos y cantidades apropiados de equipos de lucha contra incendios y equipos de tratamiento de emergencia de fugas.</p>					
15.- Información reglamentaria					
<p>Información reglamentaria: Las siguientes leyes y reglamentos y normas han estipulado correspondientemente los aspectos del uso, almacenamiento, transporte, manipulación, clasificación y marcado seguros de los productos químicos: *Reglamento de Mercancías Peligrosas" *Reglamento Modello para el Transporte de Mercancías Peligrosas *Reglamento Internacional de Transporte Marítimo de Mercancías Peligrosas *Guía tecnológica de seguridad aérea para el transporte de mercancías peligrosas *Clasificación de mercancías peligrosas y número de denominación" *Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo Peligrosas" *Ley de Control de Sustancias Tóxicas"</p>					
16.- Información adicional					
<p>Descripción de la modificación: De acuerdo con las "Especificaciones Técnicas de Seguridad y Secuencia de Artículos". GB/T16483-2008, se ha revisado la versión anterior de la FDS. "Chemical toxicity regulations environmental data manual", China Environmental Science Press Plan de Seguridad Química de China, Comisión de la CE, "Manual Internacional de Fichas de Seguridad Química". Otras explicaciones: La información anterior se basa en los resultados de las pruebas y es sólo para referencia. Su contenido puede cambiar debido a cambios en el entorno de aplicación y otras condiciones de producción. La empresa no garantiza su uso.</p>					

 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD		HOJA DE SEGURIDAD		NIVEL:	FECHA DE EMISIÓN:
				H	11 Marzo del 2024
1.1 NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR	TRUPER, S.A DE C.V.				
1.2 DIRECCIÓN	PARQUE INDUSTRIAL No. 1 JILOTEPEC EDO DE MEXICO				
1.3 TELÉFONO DE EMERGENCIA	(761) 78 29 100				
1.4 NOMBRE QUÍMICO Y SINÓNIMO	Pinturas en Aerosol.				
1.5 NOMBRE COMERCIAL Y SINÓNIMO	Pinturas en aerosol, colores sólidos, 300 ml				
1.6 FAMILIA QUÍMICA	NA				
1.7 FÓRMULA	N/A				
CÓDIGO (S):	27170, 27183, 27172, 27171, 27175 27176, 27178, 27162, 27181, 27173 27184, 27179.	ITEM (S):	PA-NB-P, PA-NS-P, PA-NM-P, PA-BB-P, PA-BM-P PA-TR-P, PA-AH-P, PA-AU-P, PA-NA-P, PA-RO-P PA-VH-P, PA-TA-P.		
REVISIÓN					
NIVEL	DESCRIPCION		FECHA	GENERADO POR	
A	Primer Edición		29 de enero de 2013	Esmeralda Ojeda Leal	
B	Formato actualizado		14 de abril de 2015	Juan Castillo Trujillo	
C	Información actualizada		21 de diciembre de 2017	Juan Castillo Trujillo	
D	Formato e información actualizados		31 de agosto de 2018	Juan Castillo Trujillo	
E	Información actualizada		30 de noviembre de 2018	Juan Castillo Trujillo	
F	Se han actualizado las indicaciones de peligro y los consejos de prudencia.		18 de junio de 2019	Juan Castillo Trujillo	
G	Información actualizada		08 de agosto de 2022	Arianne Marisol Ochoa Romero	
H	Información actualizada		11 de marzo de 2024	Wendy Priscila Valdespino Cejudo	
REVISADO POR:			APROBADOR POR:		
Evaristo Marcos Cruz Sánchez			Jesús Sandoval Uribe		
GERENTE DE PRODUCTO			DIRECTOR DE INGENIERIA		

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información contenida en la presente se suministra con fines informativos solamente y se considera que es fidedigna y por eso, esta información no debe ser considerada como garantía de propiedades. Sin embargo Truper, S.A de C.V. no asume ninguna responsabilidad en relación con ningún resultado obtenido por personas cuyos métodos, Truper, S.A de C.V. no ejerce ningún control. Queda a responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de los productos de Truper, S.A de C.V. En adición, Truper, S.A de C.V. no se hace responsable de daños resultantes o imprevistos de cualquier clase, incluyendo utilidades perdidas. Esta información esta sujeta a cambios sin previo aviso.