

INSTRUCCIONES

Las superficies a sellar deben estar limpias, secas, libres de polvo, grasa y sellador viejo.



En superficies porosas, limpie con un cepillo, una brocha o aire a presión; en superficies lisas, limpie con un trapo (que no desprenda pelusa) humedecido con alcohol isopropílico y espere a que seque por completo.



Coloque masking tape para delimitar el área a sellar.



Perfore la membrana protectora en la punta del cartucho y coloque la boquilla.



Corte la boquilla a un ángulo de 45°, manteniendo el mismo ancho de la junta, y retire la tapa inferior del cartucho.



Coloque el cartucho en la pistola de calafateo y aplique el sellador de forma continua y uniforme.



Extienda el sellador con una espátula en sentido contrario a la aplicación para asegurar una correcta penetración.



Inmediatamente retire el masking tape (en un movimiento continuo y en sentido opuesto a la aplicación) y limpie el excedente de sellador con un trapo humedecido con alcohol isopropílico.

⚠ ADVERTENCIA

Las personas con sensibilidad previa a los isocianatos pueden desarrollar una reacción cruzada de sensibilización a otros isocianatos

NOTA: Es responsabilidad del usuario hacer las pruebas de aplicación de este producto antes de utilizarlo.

Conserve el producto en un lugar fresco y seco.

Ver fecha de elaboración (F. ELAB.) y fecha de caducidad (F.CAD.) impresa en el envase.



ES IDEAL PARA:

- Crear sellos o uniones elásticas, herméticas, impermeables y durables entre materiales porosos y/o lisos.
- Juntas constructivas con movimiento severo entre materiales como mampostería, muros de contención y paneles de cemento.
- Uniones perimetrales entre aluminio y muro en construcciones.
- Techumbres de láminas galvanizadas, o entre láminas metálicas y elementos de madera.

TIEMPO DE ESPERA

🕒 4 horas | Secado al tacto | 🌞 48 horas | Curado total

12905

SEPO-280G

TRUPER®
SELLADOR

Poliuretano
Polyurethane Sealant



MULTIUSOS
MULTI-PURPOSE

- Sella juntas entre materiales lisos y porosos aún con movimiento severo
- Resistente a la humedad
- Pintable

CONT. NET.: 280 ml

Importado en México por:
TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1,
Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec,
Edo. de Méx. C.P. 54257
Made in/Hecho en China, Tel.: 76 1782 9100.
WWW.TRUPER.COM
Importado en Colombia por:
95/24 Colombia S.A.S., NIT 900937674-0,
Autopista Medellín km. 5, costado Sur
Parque Industrial Logika II Bodega #7,
Tenjo Cundinamarca, Colombia.
02-2026

