

Cemento
Cement **PVC** **Transparente**
Clear**BAJA PRESIÓN / LOW PRESSURE**

Para instalaciones de drenaje, sistemas de ventilación y cableado eléctrico (conduit)

Para tuberías hidráulicas y sanitarias de PVC.

INSTRUCCIONES: Agite antes de usar. 1. Corte el tubo en ángulo recto y elimine la rebaba. Limpie la superficie. 2. Ponga una capa uniforme de cemento sobre el tubo y una ligera capa dentro de la conexión. Evite la acumulación de cementos, ya que provoca falla prematura de la conexión. 3. Una inmediatamente el tubo con la conexión girando $\frac{1}{4}$ de vuelta, manténgalos unidos manualmente aproximadamente 30 s y después espere 10 min para manipularlo. 4. Pruebe la unión 24 h después, para verificar que no presente fugas (en temperaturas menores a 15 °C (59 °F), se necesitarán mayores tiempos de curado). Nota: No pruebe la conexión con aire comprimido. Guárdelo y utilícelo en temperaturas entre 4 °C y 43 °C (40 °F y 110 °F). Prevenga la exposición a los solventes.

DECLARACIONES DE PELIGRO H225: Líquido y vapores muy inflamables. H319: Provoca irritación ocular grave. H335: Puede irritar las vías respiratorias. H336: Puede provocar somnolencia o mareos. H351: Se sospecha que provoca cáncer. EUH019: Puede formar peróxidos explosivos. **CONSEJOS DE PREVENCIÓN** P210: Mantener alejado del calor / chispas / llamas abiertas / superficies calientes – No fumar. P261: Evitar respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. P280: Usar guantes protectores / ropa protectora / protección para los ojos / protección para la cara. P337+P313: Obtener consejo/atención médica. P403+P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente bien cerrado. P501: Eliminar el contenido / el recipiente de acuerdo con la normativa local. Contiene: Tetrahidrofurano 109-99-9, Ciclohexanona 108-94-1, Acetona 67-64-1 y Resina de PVC 9002-86-2. Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257 Made in/Hecho en China, Tel.: 76 1782 9100. WWW.TRUPER.COM 02-2025

Para cédula
80Para cédula
40VISCOSIDAD
MEDIADIÁMETRO
MÁXIMODIÁMETRO
MÁXIMOSECADO
RÁPIDOAPLICACIÓN
EN SECO

CONT. NETO: 50 ml