




CÓDIGO: 27176 CLAVE: PA-TR-P

Pintura en aerosol, transparente, 400 ml, PRETUL

- Fácil aplicación y secado rápido
- Libre de plomo
- Anticorrosión
- Para trabajos artísticos manualidades y decorativos
- Ideal para uso en interiores, en metal, plásticos, madera, cerámica y más



No daña la capa de ozono

Certificaciones y garantías

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Color | Transparente |
| Acabado | Brillante |
| Contenido neto | 400 ml (13.5 fl Oz) |
| Porcentaje de sólidos | 17% mínimo / 18% máximo |
| Viscosidad | 10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C) |
| Empaque individual | Lata |
| Inner | 4 |
| Master | 16 |
| Pallet | 1280 |
| Rendimiento | 0.9 m² / lata |

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

| | |
|--------------------|--|
| Empaque Individual | Medidas: Alto: 20 cm (7 3/4") Ancho: 6.6 cm (2 1/2") Largo: 6.6 cm (2 1/2") Peso: 0.35 kg (0.77 lb) |
| Inner | Medidas: Alto: 20.8 cm (8 1/4") Ancho: 13.8 cm (5 1/2") Largo: 13.8 cm (5 1/2") Peso: 1.5 kg (3.31 lb) |


| Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados) | |
|--|--|
| Master | Medidas: Alto: 22 cm (8 3/4") Ancho: 28.4 cm (11 1/4") Largo: 28.4 cm (11 1/4") Peso: 6.34 kg (13.98 lb) |

| Información para aplicación | |
|------------------------------|---|
| Preparación de la superficie | La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura |
| Mezclado | Agite durante 2 minutos |
| Método de aplicación | Rocíe a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie con el envase en posición vertical |
| Precauciones de aplicación | Aplique en espacios con ventilación adecuada |
| Aplicación | Considere aplicar a una temperatura ambiente >10° C con una temperatura de superficie de 12 a 25° C y una humedad relativa de 50%. Aplique una mano sobre la superficie y deje secar 10 minutos antes de aplicar una segunda mano |
| Tiempo de secado | 10 minutos |
| Tiempo de curado | 24 horas |
| Limpieza del equipo | Al terminar el trabajo, para limpiar la válvula, coloque el envase boca abajo y presione la válvula hasta que deje de salir esmalte |

| País de origen |
|--|
| Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER |

| Protección personal recomendada | |
|---------------------------------|---|
| En manos | Utilice guantes desechables de nitrilo modelos GU-861N y GU-861A marca Truper |
| Respiratoria | Utilice respirador desechable, modelo MAS-PLE marca Truper |
| Ocular | Utilice lentes de seguridad, modelo LEN-ST-P marca Pretul |

Imágenes complementarias



Transparente



Color aproximado. El tono puede variar de acuerdo a la superficie de aplicación

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.35 kg (0.77 lb)

EMPAQUE INNER




Contiene: 4 piezas

Peso: 1.5 kg (3.31 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 inner (16 piezas)

Peso: 6.34 kg (13.98 lb)