

**PRETUL**

CÓDIGO: 27005 CLAVE: PAF-NA-P

**Pintura en aerosol, naranja neón, 400 ml, PRETUL**

- Fácil aplicación y secado rápido
- Libre de plomo
- Anticorrosión
- Para trabajos artísticos manualidades y decorativos
- Ideal para uso en interiores, en metal, plásticos, madera, cerámica y más

**Certificaciones y garantías**

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

**Especificaciones**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Preparación de la superficie</b> | La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura  |
| <b>En manos</b>                     | Utilice guantes desechables de nitrilo modelos GU-861N y GU-861A marca Truper   |
| <b>Color</b>                        | Naranja   |
| <b>Mezclado</b>                     | Agite durante 2 minutos   |
| <b>Respiratoria</b>                 | Utilice respirador desechable, modelo MAS-PLE marca Truper  |
| <b>Acabado</b>                      | Mate  |
| <b>Ocular</b>                       | Utilice lentes de seguridad, modelo LEN-ST-P marca Pretul   |
| <b>Método de aplicación</b>         | Rocíe a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie con el envase en posición vertical   |
| <b>Contenido neto</b>               | 400 ml (13.5 fl Oz)   |
| <b>Porcentaje de sólidos</b>        | 21% mínimo / 25% máxima   |
| <b>Precauciones de aplicación</b>   | Aplique en espacios con ventilación adecuada  |
| <b>Aplicación</b>                   | Considere aplicar a una temperatura ambiente >10° C con una temperatura de superficie de 12 a 25° C y una humedad relativa de 50%. Aplique una mano sobre la superficie y deje secar 10 minutos antes de aplicar una segunda mano |
| <b>Viscosidad</b>                   | 10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C)  |
| <b>Rendimiento</b>                  | 0.9 m <sup>2</sup> / lata   |
| <b>Tiempo de secado</b>             | 10 minutos  |
| <b>Tiempo de curado</b>             | 24 horas  |
| <b>Limpieza del equipo</b>          | Al terminar el trabajo, para limpiar la válvula, coloque el envase boca abajo y presione la válvula hasta que deje de salir esmalte   |



## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Imágenes complementarias

Tapa  
de plásticoRecipiente  
metálico

Fluorescente naranja

Color aproximado. El tono puede variar de acuerdo a la superficie de aplicación